



viledon[®]

P-Serie
von Filterklasse
G 2 bis G 4

Type		P 200	P 300	P 400
Filterklasse		G 2	G 3	G 4
Zusammensetzung		Vliesstoff aus bruchsicheren synthetischen Fasern, thermisch gebunden		
Flächengewicht, ca.	g/m ²	120	180	300
Dicke, ca	mm	10	15	20
Nennanströmgeschwindigkeit	m/s	1,5	1,5	1,5
Mittlerer Abscheidegrad	%	67	81	90
Anfangsdruckdifferenz	Pa	10	20	40
Empfohlene Enddruckdifferenz	Pa	125	200	200
Temperaturbeständigkeit	°C	bis 100	bis 100	bis 100
Feuchtigkeitsbeständigkeit rel. Feuchte	%	bis 100	bis 100	bis 100
Lieferform in Rollen, Nutzbreite/Länge	mm / m	2000 / 40	2000 / 30	2000 / 20
Lieferform in Zuschnitten		Zuschnitte gemäß Kundenwunsch		

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der Angaben im einzelnen Anwendungsfall bedarf es unserer ausdrücklichen Bestätigung.